

DEKA DK1

PASKIRTIS	Skirti keraminėms, akmenų masės plytelėms klijuoti ant betono, mūro, tinko, aktyvo betono, dujų silikato paviršių, gipso kartono plokščių tik pastatų viduje. Galima klijuoti ant sausų ir drėgnų paviršių. Europos standartas LST EN 12004:2008
SAVYBĖS	Klijai atsparūs vandeniui. Gerai laikosi ant vertikalų paviršių. Pradinis priekibos stipris po 28 p. $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$; Atviroji pauzė po 20 min. išlaikymo $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$; Priekibos stipris po mirkymo $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$; Degumas A1
PAGRINDO PARUOŠIMAS	Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, neburis, be dulkių, kalkių, riebalų, senų dažų liekanų. Stipriai drėgmę sugeriančius paviršius gruntuokite giluminiu gruntu DEKA W ar S
DARBO ĮRANKIAI	Tinkamai parinkite dantyją glaistiklį. Dantų matmenys – 6 x 6 mm, atstumas tarp dantų centrų – 12 mm. Didesnėms plytelėms naudokite glaistiklį su didesniais dantukais. Po darbo įrankius nuplaukite vandeniui.
MIŠINIO PARUOŠIMAS KLIJAVIMUI	Pakuotės turinį (25 kg) supilkite į indą su 6 – 6,5 ltr. švaraus kambario temperatūros vandens. Rankiniu ar mechaniniu būdu maišykite iki vientisos masės be gumulėlių. Mišinį brandinkite 5 min. ir vėl permaišykite. Sumaišyti klijai dar gali būti panaudoti apie 2 val. priklausomai nuo aplinkos temperatūros.
DARBŲ ATLIKIMAS	Ant paruošto paviršiaus lygiu glaistikliu užtepkite ploną klijų sluoksnį. Po to užtepkite storesnį klijų sluoksnį ir dantyuoju glaistikliu išlyginkite plotą, kurį galėsite uždengti per 20 minučių. Dėkite plyteles, prispausdami jas tvirtai prie klijuojančio sluoksnio sukamuoju ar slystamuoju judesiu ir iškart pastatykite jas į vietą. Klijuojamos plytelės neturi viena su kita liestis. Plytelių padėtį galite koreguoti 15 minučių po priklijavimo. Tarpus tarp sieninių plytelių glaistykite nemažiau kaip po 24 valandų, o tarp grindinių plytelių po 48 valandų. Atsargiai vaikščioti ant išklijuotų grindų galima po 2 parų. Po 28 parų pasiekiamas visiškas tvirtumas, atsparumas vandeniui. PLYTELIŲ NEGALIMA DRĖKINTI !
SAŃAUDOS	Klijų išeiga 2-4 kg/m ² , priklausomai nuo glaistiklio dantukų dydžio ir pagrindo nelygumo.
DĖMESIO	Darbus reikia atlikti sausomis sąlygomis. Darbo metu ir dvi paras po plytelių klijavimo, oro bei pagrindo temperatūra turi būti nuo +5° C iki +30° C. Visi pateikti duomenys ir rekomendacijos galioja esant +20° C temperatūrai bei 60 % santykiniai oro drėgmei. Esant kitoms sąlygoms, klijų charakteristikos gali pakisti.
REKOMENDACIJA	Laikantis rekomenduojamų darbų atlikimo, gamintojas garantuoja klijų kokybę, tačiau neatsako už pasekmes, kilusias dėl klijų naudojimo kitomis sąlygomis ar kitiems tikslams.
SAUGOJIMO SĄLYGOS	Laikyti sausai, saugoti nuo drėgmės, nepažeisti originalios pakuotės.
LAIKYMO TRUKMĖ	Geriausia iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.