

# ***STATYBINIS AKRILINIS GRUNTAS***



## ***VIDAUS DARBAMS***

- PASKIRTIS** Gruntas skirtas sutvirtinti porėtus ir netvirtus mineralinius paviršius, vandens įgeriamumui sumažinti, sukibimui pagerinti prieš keraminių plytelių klijavimą, tinkavimą, glaistymą, dažymą. Tinka gruntuoti gipso kartono plokštes
- PAGRINDO PARUOŠIMAS** Paviršius turi būti sausas ir švarus, tvirtas be įskilimų. Ant paviršiaus neturi būti riebalinių medžiagų. Atsilupę dažai pašalinami, tinko nelygumai nudaužomi.
- GRUNTAVIMAS** Gruntas "DEKA S" naudojamas neskiestas, tačiau, jei paviršiai yra labai birūs, rekomenduojama tai atlikti 2 kartus ir tada pirmam kartui galima skiesti vandeniu santykiu 1 : 1. Dėl geresnio paviršiaus apdirbimo rekomenduojama gruntą tepti teptuku. Dažant voleliu ar purškiant purkštuvu rekomenduojama tai atlikti 2-3 kartus. Gruntuojant oro ir gruntuojamo pagrindo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Jei temperatūra nuo +10°C iki +20°C pakartotinis gruntavimas galimas po 12 val.
- LAIKYMO SĄLYGOS** Realizacijos terminas – 1 metai, nuo pagaminimo datos.
- DĖMESIO** Gruntui patekus į akis, būtina plauti vandeniu ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.