

„DEKA DM 1“

PASKIRTIS	Mūro mišinys skirtas vidaus ir išorės sienoms ir pertvaroms mūryti iš silikatinių , keramikinių , betoninių ir kitų plytų bei blokelių kurioms keliami konstrukciniai reikalavimai. Europos standarto LST EN 998-2:2010 atirinka M 10 klasę
SAVYBĖS	Mišinys atsparus drėgmei ir šalčiui , plastiškas, gerai sukimba su paviršiumi , pagaminta iš natūralių medžiagų
PAGRINDO PARUOŠIMAS	Plytos ir blokeliai turi būti lygūs, jų paviršiai švarūs, neapledėję, neįmirkę vandenyje. Nuo pagrindo turi būti pašalintos sukibimą mažinančios medžiagos.
DARBO ĮRANKIAI	Mūrėjimui dažniausiai naudojama mūrininko mentelė ir gulsčiukas Po darbo įrankiu nuplauti vandeniu.
SKIEDINIO PARUOŠIMAS	Pakuotės turinį (25 kg) supilti į indą su 3,5-4,5 ltr. švaraus kambario temperatūros vandens. Rankiniu ar mechaniniu būdu maišyti iki vientisos masės be gumulėlių. Skiedinį brandinti 3-5 min. ir vėl permaišyti. Paruoštas skiedinys tinkamas naudoti iki 1 val., priklausomai nuo aplinkos temperatūros.
DARBŲ ATLIKIMAS	Paruoštą skiedinį mentele tolygiai padengti pagrindą ir išlyginti. Toliau vadovaukitės mūro darbų technologijos reikalavimais Saugokite skiedinį nuo tiesioginių saulės spindulių ir karts nuo karto jį permaišykite.
SĄNAUDOS	Klijų išėiga - apie 16 kg/m ² kai siūlės storis 10 mm.
DĖMESIO	Darbus reikia atlikti sausomis sąlygomis. Darbo metu oro bei pagrindo temperatūra turi būti nuo +5° C iki +30° C. Visi pateikti duomenys ir rekomendacijos galioja esant +20° C temperatūrai bei 60% santykinei oro drėgmei. Jeigu sąlygos kitokios, skiedinio charakteristikos gali keistis.
PATARTINA	Laikantis rekomenduojamos darbų atlikimo tvarkos, gamintojas garantuoja skiedinio kokybę, tačiau neatsako už pasekmes, kilusias dėl skiedinio naudojimo kitomis sąlygomis ar kitiems tikslams. Darbo metu naudokite individualias apsaugos priemones darbui su sausaisiais mišiniais
LAIKYMO SĄLYGOS	Laikyti sausai, saugoti nuo drėgmės ir nepažeisti originalios pakuotės.
LAIKYMO TRUKMĖ	Geriausia iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.